GALER 100 T2

ESMALTE ALQUIDAL 100%

HIGH GLOSS
ANTICORROSIVO







CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Esmalte alquidalico brillante, elaborado con pigmentos y cargas de alta calidad de excelente secado (seca en 30 minutos), de gran adherencia y resistencia a la intemperie.
Es excelente por su excelente poder cubriente y amplia variedad de colores.

Características

Fácil aplicación
Alta reflectancia a la luz en colores pastel y blanco
Fino acabado High Gloss (alto brillo)
Interior-Exterior
Excelente adherencia en diferentes sustratos
Gran resistencia a la corrosión
Muy buen poder cubriente

Usos

ZAAK Galer 100 es una pintura para uso Arquitectónico e Industrial, pudiendo aplicar en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) y superficies metálicas interiores-exteriores.
Para obtener mejores resultados deberá de utilizar previamente nuestros primarios anticorrosivos Strukto.

Especificaciones

Diluyente: Xilol o Thinner Americano

Proporción: 15 % máximo

Color: 26 Colores de línea, aluminio y 1,026 colores del sistema Zaak Color Collection (Base P, T, D y A), la durabilidad de algunos colores en exteriores es limitada.

Secado: Tacto 25 a 30 minutos. a 25°C
Recubrir 1 a 2hrs.
Duro 48 hrs.
Sólidos en peso: 52% +/- 2 según color
Sólidos en volumen: 50% +/-2 según color

Rendimiento teórico: 18 m^2/l a 1 milésima seca (el rendimiento varía según superficie, color y método de aplicación**).
**Considerar hasta un 60% de pérdidas en aplicaciones por aspersión

Espesor recomendado (húmedo): 5 a 6 milésimas
Espesor recomendado (seco): 2.5 a 3 milésimas.

VOC: 410-450 g/L
Viscosidad: 85 a 95 K.U. a 25°C

Acabado: High Gloss (alto brillo)
Brillo a 60°: 90 u.

Aplicación: Por aspersión, rodillo y/o brocha

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 0.250 L., 0.500 L., 1.0 L., 4.0 L, 19.0 L y 200.0 L

1 Acabados Arquitectónicos

GALER 100 T2

ESMALTE ALQUIDAL 100%

HIGH GLOSS
ANTICORROSIVO



Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas Zaak desengrasante y desoxidante, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario Strukto SR1 según los requerimientos de secado.
MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica

En caso de existir alcalinidad, deberá de neutralizar superficie con una solución de ácido muriático del 5% al 10% en agua, dejar secar y luego lavar muy bien con agua. Deje secar totalmente antes de aplicar el producto.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Se deberá aplicar un primario apropiado según el uso, pudiendo utilizar línea Evan Pro.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%
Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.
Equipo de aplicación: Si la aplicación se va a hacer con brocha de pelo, diluya con Reductor Zaak Xilol, en una proporción de 10 a 15%. Para aplicación con pistola de aire, diluya con Reductor Zaak Thinner Americano, en una proporción de 20 a 25%,pudiendo utilizar una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo, dejar secar 2 horas entre mano y mano.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

Aplique manos delgadas para obtener un perfecto acabado y secado rápido.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544